

wandin Reibeputz Technisches Merkblatt

Kunstharzputz-Strukturputz

- atmungsaktiv
- wasserdampfdurchlässig
- stoßfest
- wasserabweisend
- elastisch
- lichtecht
- alkalibeständig

Verwendungszweck:

Wandin - Kunstharzputze sind verarbeitungsfertige Dekorputze zur dekorativen Wandbeschichtung für innen (Bindemittel: Kunststoffdispersion).

Technische Daten:

Lagerung:

Kühl, aber frostfrei. Anbruchgebinde gut verschliessen.

Mindestverarbeitungstemperatur:
+ 5° C für Material und Untergrund

Farbton:

Standardfarbton weiß. Nach unserem Farbtonblock bieten wir eine reichhaltige Auswahl an Farben.

Verbrauch:

Korn 2,5 mm, ca. 3,2 kg/m²

Gebindegröße:

25 kg

Kennzeichnung:

GefStoffV: entfällt VbF: entfällt GGVS/
GGVE: entfällt
Produkt-Code: M-DF 01 WGK: 1
(schwach wassergefährdend)
Inhaltsstoffdeklaration: Produkt enthält
Kunststoffdispersion, Titandioxid,
Calciumcarbonat, Silikate,
Konservierungsmittel, Additive und
Wasser.
Produkt enthält Konservierungsmittel
(isothiazolinhaltig) !
VOC-Gehalt nach ChemVOCFarbV:
Produktkategorie a (Wb) mit Grenzwerten
von 75 g/l (2007) und 30 g/l

(2010) VOC.
Max. VOC-Gehalt: 0,5 g/l.

Entsorgung:

Nur restentleerte (pinselreine) Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können als ausgehärtete Farben und Lacke oder als Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Materialreste bei der örtlichen Sondermüll-Sammelstelle als Abfälle von Farben auf Wasserbasis entsorgen.

Abfallschlüsselnummern:

080105 - ausgehärtete Farben und Lacke
080103 - Abfälle von Farben und Lacken auf Wasserbasis
170904 - Baustellenabfälle

Verpackungen:

Nur restentleerte (pinselreine)
Verpackungen

Verarbeitungsrichtlinien

Untergründe und Vorbehandlung:

Alle tragfähige, ebene und lufttrockene Untergründe, wie Zement- und Kalkzementputze, Beton, Gipsputze und Gipskartonplatten. Wandin - Kunstharzputz haftet auch auf Altanstrichen nach entsprechender Vorbehandlung.
Sandende oder stark saugende Untergründe werden mit Tiefengrund vorbehandelt. Zwischenanstrich mit Streichgrund – Putzgrund, weiß (bei getöntem Material dem Farbton entsprechend).

Verarbeitung

Den Putz mit Rührgerät gut aufrühren. Kunstharz-Reibeputz mit nicht rostender Stahlglätte auftragen, auf Kornstärke abziehen und anschließend mit Kunststoffglätte rund, waagrecht oder senkrecht durchreiben. Kunstharz-Kratzputz mit nicht rostender Stahlglätte auf Kornstärke aufziehen und nachfolgend glatt abreiben.



Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Besondere Hinweise:

Gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern.
Nicht bei Temperaturen unter + 5 Grad C oder unter direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten. Den frisch aufgetragenen Putz vor Schlagregen schützen.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Produkt enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3(2H)-on, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on.



W. Horstmann GmbH & Co. KG
Herforder Str. 120
33602 Bielefeld
Tel.: 0521 96472-0
Fax: 0521 96472-60
verkauf@horstmann-grosshandel.de

Stand: 1.10.2026